



FICHA TÉCNICA NOVADECK		
PROPIEDADES	NORMA/MÉTODO	RESULTADO
Peso	-	2,7 kg metro linea( +/-10%)
Módulo de elasticidad	ASTM D6109	176,000 psi
Módulo de ruptura	ASTM D6109	3,600 psi
Coeficiente de fricción	ASTM D2394	0°: .76 seco/ .78 húmedo 90°: .92 seco/ .93 húmedo
Coeficiente de expansión de expansión térmica linear	ASTM D696	$2,4 \times 10^{-5}$
Propagación de la llama	ASTM E84	25

